

TOLLERANZE SPESSORI NASTRI

(secondo DIN EN 9445-1)

Spessore nominale t (mm)		Larghezza < 125 mm	Larghezza <= 125 mm < 250 mm	Larghezza <= 250 mm < 1250 mm
<=	>	+/-mm	+/-mm	+/-mm
0,05	0,10	0,04 x t	0,08 x t	0,08 x t
0,10	0,15	0,006	0,008	0,010
0,15	0,20	0,008	0,010	0,012
0,20	0,25	0,008	0,010	0,012
0,25	0,30	0,009	0,012	0,015
0,30	0,40	0,010	0,012	0,015
0,40	0,50	0,012	0,015	0,018
0,50	0,60	0,014	0,015	0,020
0,60	0,80	0,015	0,018	0,025
0,80	1,00	0,018	0,020	0,025
1,00	1,20	0,020	0,025	0,030

FINITURA BORDI

Cesoiati	Sbavati spessori <= 0,4 mm : 150 mm max spessori > 0,4 mm : 170 mm max	Arrotondati spessori <= 0,4 mm : 150 mm max spessori > 0,4 mm : 170 mm max
		


SPECIFICHE RETTILINEITÀ

(secondo DIN EN 59381)

Larghezza nastro (mm)	Valore rettilineità (mm/m)
2-10	2,50
10-25	1,50
25/40	1,25
40-125	1,00

TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER RETTILINEITÀ DI 1 MM/M

Larghezza nastro (mm)	Scostamento (mm/m)
1	1,00
2	4,00
5	25,00
10	100,00
15	225,00
20	400,00
50	2500,00



TOLLERANZE DIAMETRI

BARRE		FILI
ISO h4	ISO h8 / DIN 670	ISO fg6
≤ 3 mm 0/-0,003 mm	≤ 3 mm 0/-0,014 mm	≤ 3 mm -0,004/-0,010 mm
>3 ≤ 6 mm 0/-0,004 mm	>3 ≤ 6 mm 0/-0,018 mm	>3 ≤ 6 mm -0,006/-0,014 mm
>6 ≤ 10 mm 0/-0,004 mm	>6 ≤ 10 mm 0/-0,022 mm	>6 ≤ 10 mm -0,008/-0,017 mm
>10 ≤ 18 mm 0/-0,005 mm	>10 ≤ 18 mm 0/-0,027 mm	
>18 ≤ 30 mm 0/-0,006 mm	>18 ≤ 30 mm 0/-0,033 mm	
>30 ≤ 50 mm 0/-0,007 mm	>30 ≤ 50 mm 0/-0,039 mm	
ISO h5	ISO h9 / DIN 671	ISO fg7
≤ 3 mm 0/-0,004 mm	≤ 3 mm 0/-0,025 mm	≤ 3 mm -0,004/-0,014 mm
>3 ≤ 6 mm 0/-0,005 mm	>3 ≤ 6 mm 0/-0,030 mm	>3 ≤ 6 mm -0,006/-0,018 mm
>6 ≤ 10 mm 0/-0,006 mm	>6 ≤ 10 mm 0/-0,036 mm	>6 ≤ 10 mm -0,008/-0,023 mm
>10 ≤ 18 mm 0/-0,008 mm	>10 ≤ 18 mm 0/-0,043 mm	
>18 ≤ 30 mm 0/-0,009 mm	>18 ≤ 30 mm 0/-0,052 mm	
>30 ≤ 50 mm 0/-0,011 mm	>30 ≤ 50 mm 0/-0,062 mm	
ISO h6 / DIN 59361	ISO h10	ISO fg8
≤ 3 mm 0/-0,006 mm	≤ 3 mm 0/-0,040 mm	≤ 3 mm -0,004/-0,018 mm
>3 ≤ 6 mm 0/-0,008 mm	>3 ≤ 6 mm 0/-0,048 mm	>3 ≤ 6 mm -0,006/-0,024 mm
>6 ≤ 10 mm 0/-0,009 mm	>6 ≤ 10 mm 0/-0,058 mm	>6 ≤ 10 mm -0,008/-0,030 mm
>10 ≤ 18 mm 0/-0,011 mm	>10 ≤ 18 mm 0/-0,070 mm	
>18 ≤ 30 mm 0/-0,013 mm	>18 ≤ 30 mm 0/-0,084 mm	
>30 ≤ 50 mm 0/-0,016 mm	>30 ≤ 50 mm 0/-0,100 mm	
ISO h7 / DIN 59360	ISO h11 / DIN 668	ISO g6
≤ 3 mm 0/-0,010 mm	≤ 3 mm 0/-0,060 mm	≤ 3 mm -0,002/-0,008 mm
>3 ≤ 6 mm 0/-0,012 mm	>3 ≤ 6 mm 0/-0,075 mm	>3 ≤ 6 mm -0,004/-0,012 mm
>6 ≤ 10 mm 0/-0,015 mm	>6 ≤ 10 mm 0/-0,090 mm	>6 ≤ 10 mm -0,005/-0,014 mm
>10 ≤ 18 mm 0/-0,018 mm	>10 ≤ 18 mm 0/-0,110 mm	>10 ≤ 18 mm -0,006/-0,017 mm
>18 ≤ 30 mm 0/-0,021 mm	>18 ≤ 30 mm 0/-0,130 mm	>18 ≤ 30 mm -0,007/-0,020 mm
>30 ≤ 50 mm 0/-0,025 mm	>30 ≤ 50 mm 0/-0,160 mm	>30 ≤ 50 mm -0,009/-0,025 mm
ISO h6		
≤ 3 mm +0,008/+0,002 mm		
>3 ≤ 6 mm +0,012/+0,004 mm		
>6 ≤ 10 mm +0,015/+0,006 mm		
>10 ≤ 18 mm +0,018/+0,007 mm		
>18 ≤ 30 mm +0,021/+0,008 mm		
>30 ≤ 50 mm +0,025/+0,009 mm		

PESO FILI / BARRE ACCIAIO kg/m

mm Ø	kg	mm Ø	kg	mm Ø	kg	mm Ø	kg	mm Ø	kg	mm Ø	kg
1,00	0,00625	2,00	0,0250	3,00	0,0563	4,70	0,1381	6,60	0,272	8,60	0,462
1,05	0,00689	2,05	0,0263	3,10	0,0600	4,75	0,1411	6,70	0,281	8,70	0,473
1,10	0,00756	2,10	0,0276	3,20	0,0640	4,80	0,1440	6,80	0,286	8,80	0,484
1,15	0,00827	2,15	0,0289	3,25	0,0660	4,90	0,1501	6,90	0,298	8,90	0,495
1,20	0,00900	2,20	0,0303	3,30	0,0680	5,00	0,1563	7,00	0,306	9,00	0,504
1,25	0,0098	2,25	0,0316	3,40	0,0723	5,10	0,1626	7,10	0,315	9,10	0,517
1,30	0,0106	2,30	0,0331	3,50	0,0765	5,20	0,1690	7,20	0,324	9,20	0,529
1,35	0,0114	2,35	0,0345	3,60	0,0810	5,30	0,1756	7,30	0,333	9,30	0,540
1,40	0,0122	2,40	0,0360	3,70	0,0855	5,40	0,182	7,40	0,342	9,40	0,552
1,45	0,0131	2,45	0,0375	3,75	0,0878	5,50	0,189	7,50	0,352	9,50	0,564
1,50	0,0141	2,50	0,0391	3,80	0,0903	5,60	0,196	7,60	0,361	9,60	0,576
1,55	0,0150	2,55	0,0406	3,90	0,0950	5,70	0,203	7,70	0,371	9,70	0,587
1,60	0,0160	2,60	0,0423	4,00	0,1000	5,80	0,210	7,80	0,380	9,80	0,600
1,65	0,0170	2,65	0,0439	4,10	0,1051	5,90	0,218	7,90	0,390	9,90	0,912
1,70	0,0181	2,70	0,0456	4,20	0,1102	6,00	0,225	8,00	0,400	10,00	0,625
1,75	0,0191	2,75	0,0473	4,25	0,1129	6,10	0,233	8,10	0,410		
1,80	0,0203	2,80	0,0490	4,30	0,1155	6,20	0,240	8,20	0,420		
1,85	0,0214	2,85	0,0508	4,40	0,1210	6,30	0,248	8,30	0,431		
1,90	0,0226	2,90	0,0526	4,50	0,1265	6,40	0,256	8,40	0,441		
1,95	0,0238	2,95	0,0544	4,60	0,1323	6,50	0,264	8,50	0,451		

PESO TITANIO

= 0,56 x peso acciaio fili/barre